

材料番号 1.1233 · クラス 1.1

1.1233

化学成分、機械的・物理的特性値、および 7 地域にわたる 13 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 13 7 地域	特性値 9 収録
-------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.6 % ● Mn — 1.1 % ● C — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm³

各規格での名称

13 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国		6	ヨーロッパ		1
G10600	本鋼種固有の名称	uns	56Mn4	本鋼種固有の名称	din-en
1060	本鋼種固有の名称	aisi-sae	国際		1
1062		aisi-sae			
1066		aisi-sae	56Mn4		iso
1566		aisi-sae	チェコ		1
C1062		aisi-sae			
ロシア / CIS		2	13 180		csn
65G		gost	ポーランド		1
65GA		gost			
			ルーマニア		1
			65MN10		stas

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.1233 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1233	2026/09/08