

1.2002

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm³	10 3 地域	9 収録

質量分率 (%)

Element	Relative Abundance (%)
O	46.6
Si	28.2
Al	8.1
Fe	5.0
Ca	4.1
Na	2.6
K	2.4
Mg	2.1
Ti	0.6
H	0.1
P	0.1
S	0.05
Cl	0.02
F	0.01
Br	0.001
I	0.0001
B	0.0001
Sr	0.0001
Ba	0.0001
Pb	0.0001
Zn	0.0001
Cu	0.0001
Ag	0.0001
Au	0.0001
Pt	0.0001
Ni	0.0001
Co	0.0001
Mn	0.0001
Cr	0.0001
V	0.0001
Niobium	0.0001
Zirconium	0.0001
Yttrium	0.0001
Radium	0.0001
Thorium	0.0001
Uranium	0.0001
Neptunium	0.0001

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



予測変態温度

2 1

4 狀態・5 件

物理的性質			1 件
項目	値	単位	
密度	7.85	g/cm ³	

10 件の名称・うち 2 件は同一と確認

フランス	5	日本	3
C120E3UCr4	afnor	SKS 81	jis
C125RR	afnor	SKS 81 M	jis
XC125	afnor	TE-2	jis
XC130	afnor		
Y2 120 C	afnor	ヨーロッパ	2
		125Cr1 本銅種固有の名称	din-en
		125Cr2 本銅種固有の名称	din-en

ご利用にあたって。 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

Steel Equivalents · steelequivalents.com