

材料番号 1.3333 · クラス 1.3

# 1.3333

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 4 件の規格名称。

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| 密度<br>8 g/cm³ | 他規格での名称<br>4 地域 | 特性値<br>10 収録 |
|---------------|-----------------|--------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 86.1 % ● Cr — 4.2 % ● W — 2.9 % ● Mo — 2.7 % ● 微量元素・不純物 — 4.3%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

機械的性質

1 状態 · 1 件

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 255 |

物理的性質

1 件

| 項目 | 値 | 単位                |
|----|---|-------------------|
| 密度 | 8 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

4 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

|                  |        |        |     |
|------------------|--------|--------|-----|
| ヨーロッパ            | 2      | チェコ    | 1   |
| HS3-3-2 本鋼種固有の名称 | din-en | 19820  | csn |
| S 3-3-2 本鋼種固有の名称 | din-en | スロバキア  | 1   |
|                  |        | 19 820 | stn |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.3333 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.3333 | 2026/09/10 |