

材料番号 1.3523 · クラス 1.3

1.3523

化学成分、機械的・物理的特性値、および 8 地域にわたる 16 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 16 8 地域	特性値 10 収録
-------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.6 % ● Mn — 1.3 % ● Cr — 1.2 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・0.6%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

16 件の名称 ・ うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国		4	日本		2	
G51200	本鋼種固有の名称	uns	SCr420		jis	
H51200	本鋼種固有の名称	uns	SCr420H		jis	
5120	本鋼種固有の名称	aisi-sae	ロシア / CIS			2
5120H	本鋼種固有の名称	aisi-sae				
国際		3	20X		gost	
			ст.20X		gost	
20Cr4		iso	中国		1	
20Cr4H		iso				
20CrS4		iso	20CrH		gb	
ヨーロッパ		2	チェコ		1	
19 Mn Cr 5	本鋼種固有の名称	din-en	14221		csn	
19MnCr5	本鋼種固有の名称	din-en	スロバキア		1	
			14 221		stn	

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.3523 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.3523	2026/09/05