

材料番号 1.4416 · クラス 1.4

# 1.4416

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 2 件の規格名称。

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 他規格での名称<br><b>2</b> 2 地域 | 特性値<br><b>10</b> 収録 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 47.8 %    ● Ni — 25 %    ● Cr — 20 %    ● Mo — 5 %    ● 微量元素・不純物・2.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

## 物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

### 各規格での名称

2 件の名称・うち 2 件は同一と確認

|                            |        |                 |     |
|----------------------------|--------|-----------------|-----|
| ヨーロッパ                      | 1      | アメリカ合衆国         | 1   |
| GX2NiCrMoN25-20-5 本鋼種固有の名称 | din-en | J94652 本鋼種固有の名称 | uns |

**ご利用にあたって。** 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

## 1.4416 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.4416 | 2026/09/15 |