

材料番号 1.4862 · クラス 1.4

1.4862

化学成分、機械的・物理的特性値、および 7 地域にわたる 7 件の規格名称。

密度 8 g/cm³	他規格での名称 7 地域	特性値 11 収録
---------------	-----------------	--------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 41 % ● Ni — 37 % ● Cr — 18 % ● Si — 2 % ● 微量元素・不純物・2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8	g/cm ³

各規格での名称

7 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	1	ロシア / CIS	1
X8NiCrSi38-18	din-en	XH35BT	gost
アメリカ合衆国	1	ポーランド	1
N08330	astm	H16N36S2	pn
イギリス	1	ルーマニア	1
NA17	bs	12SiCrNi360	stas
フランス	1		
Z20NCS33-16	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.4862 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4862	2026/09/05