

材料番号 1.6755 ・ クラス 1.6

# 1.6755


化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 7 件の規格名称。

|                         |                          |                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 他規格での名称<br><b>7</b> 2 地域 | 特性値<br><b>9</b> 収録 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.6 %    ● Ni — 0.9 %    ● Mn — 0.8 %    ● Mo — 0.7 %    ● 微量元素・不純物・1.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

成分から計算・℃

|                         |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 予測 AE3<br><b>788</b> °C | 予測 AE1<br><b>712</b> °C | 予測 ACM<br><b>495</b> °C | 予測 BS<br><b>519</b> °C |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

7 件の名称 · うち 7 件は同一と確認

| アメリカ合衆国 |          | 6        | ヨーロッパ       |          | 1      |
|---------|----------|----------|-------------|----------|--------|
| G47180  | 本鋼種固有の名称 | uns      | 22NiMoCr4-7 | 本鋼種固有の名称 | din-en |
| H47180  | 本鋼種固有の名称 | uns      |             |          |        |
| K12766  | 本鋼種固有の名称 | uns      |             |          |        |
| 4718    | 本鋼種固有の名称 | aisi-sae |             |          |        |
| 4718H   | 本鋼種固有の名称 | aisi-sae |             |          |        |
| EX28    | 本鋼種固有の名称 | aisi-sae |             |          |        |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.6755 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
|--------------|-----------|--------|------------|
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.6755 | 2026/09/08 |