

材料番号 1.7366 · クラス 1.7

1.7366


化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 11 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 11 6 地域	特性値 12 収録
-------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 92.7 % ● Cr — 5 % ● Mn — 0.6 % ● Mo — 0.6 % ● 微量元素・不純物・1.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

11件の名称・うち2件は同一と確認

アメリカ合衆国		5	ヨーロッパ		1	
K41545	本鋼種固有の名称	uns	X16CrMo5-1	本鋼種固有の名称	din-en	
A182 grade F5		astm	イギリス			1
A199 grade T5		astm	625			bs
A200 grade T5		astm	フランス			1
A213 grade T5		astm	Z10CD5-05			afnor
ロシア / CIS		2	ポーランド			1
15Ch5M		gost	H5M			pn
15Kh5M		gost				

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.7366 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.7366	2026/08/23