

材料番号 1.8893 ・ クラス 1.8

1.8893


化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 1 地域	特性値 15 収録
-------------------------	------------------------	---------------------


化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 804 °C	予測 AE1 707 °C	予測 ACM 439 °C	予測 BS 527 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質

1 状態・9 件

QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	730	790
16 – 40	670	750
40 – 65	620	700
65 – 100	–	680
65 – 80	580	–
80 – 100	540	–

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

1 件の名称・うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	1
E730K2 本鋼種固有の名称	din-en

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.8893 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート 材料ページを見る	材料検索 すべての材料を検索	材料番号 1.8893	発行 2026/09/16
--------------------------	-------------------	----------------	------------------