

材料番号 2.4061 ・ クラス 2.4

2.4061

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 9 件の規格名称。

密度 8.89 g/cm ³	他規格での名称 9 地域	特性値 10 収録
-------------------------------------	------------------------	---------------------

化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8.89	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国		7	ヨーロッパ		1
N02201		uns	LC-Ni 99,6	本鋼種固有の名称	din-en
N02205	本鋼種固有の名称	uns			
B 163		astm	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		1
B 725		astm	5553		ams
B 730		astm			
B160		astm			
B162		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

2.4061 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4061	2026/09/01