

材料番号 2.4068 ・ クラス 2.4

2.4068

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 27 件の規格名称。

密度 8.89 g/cm ³	他規格での名称 27 9 地域	特性値 10 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8.89	g/cm ³

各規格での名称

27 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

国際	10	イギリス	2
C-Ni99	iso	NA 11	bs
C-Ni99-HC	iso	NA 12	bs
N5	iso		
NC2100	iso	フランス	2
NC2100-HC	iso	Ni-01	afnor
Ni99,0	iso	Ni-02	afnor
Ni99.0/LC	iso		
NW2200	iso	ロシア / CIS	2
NW2201	iso	NP2	gost
stop odlewany	iso	NP4	gost
日本	4	ヨーロッパ	1
NLCB	jis	LC-Ni 99 本鋼種固有の名称	din-en
NLCP	jis		
NNCB	jis	アメリカ合衆国	1
NNCP	jis	N02201	uns
中国	4	ポーランド	1
H02200	gb	L210H21	pn
H02201	gb		
NS5200	gb		
NS5201	gb		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

2.4068 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4068	2026/09/06