

材料番号 2.4650 · クラス 2.4

2.4650

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 11 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 11 6 地域	特性値 15 収録
-------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 50.3 % ● Cr — 20 % ● Co — 20 % ● Mo — 5.9 % ● 微量元素・不純物 — 3.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

11 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

イギリス	3	国際	2
HR10	bs	NiCr20Cr20Mo5Ti2Al	iso
HR206	bs	NW7263	iso
HR404	bs		
アメリカ合衆国 / 航空宇宙	3	ヨーロッパ	1
5872	ams	NiCo20Cr20MoTi	din-en
5886	ams	アメリカ合衆国	1
5966	ams	N07263	uns
		フランス	1
		NCK 20 D	afnor

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

2.4650 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4650	2026/09/13