

材料番号 2.4819 · クラス 2.4

2.4819

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 13 件の規格名称。

密度 8.9 g/cm³	他規格での名称 13 地域	特性値 14 収録
------------------------	-------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 60.3 % ● Mo — 16 % ● Cr — 15.5 % ● W — 3.8 % ● 微量元素・不純物・4.5%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8.9	g/cm ³

各規格での名称

13 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国		11	ヨーロッパ		1
N10276	本鋼種固有の名称	uns	NiMo16Cr15W	本鋼種固有の名称	din-en
B366		astm			
B462		astm	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		1
B564		astm	5750		ams
B574		astm			
B575		astm			
B619		astm			
B622		astm			
B626		astm			
B751		astm			
B775		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

2.4819 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4819	2026/09/13