

材料番号 EN-JL1020

EN-JL1020

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 37 22 地域	特性値 2 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理的性質

2 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

各規格での名称

37 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		6	イギリス		3
F11401	本鋼種固有の名称	uns	150		bs
F11701	本鋼種固有の名称	uns	Gr.150		bs
A48-25B		aisi-sae	Grade 150		bs
C1.25B		aisi-sae			
No 25 B		aisi-sae	スウェーデン		3
No.25		aisi-sae	0115		ss
			0115-00		ss
			0115		ss

ヨーロッパ	2	中国	1
EN-GJL-150 本鋼種固有の名称	din-en	HT150	gb
GG-15 本鋼種固有の名称	din-en		
フランス	2	イタリア	1
FGL150	afnor	G15	uni
Ft 15 D	afnor	チェコ	1
日本	2	422415	csn
FC15	jis	ラテンアメリカ	1
FC150	jis	FG150	copant
ロシア / CIS	2	ハンガリー	1
SCH15	gost	OV15	msz
C415	gost	ルーマニア	1
ポーランド	2	FC150	stas
Z115	pn	オーストラリア / ニュージーランド	1
Z1150	pn	T150	as-nzs
オーストリア	2	ブルガリア	1
GG15	onorm	Vch15	bds
GG150	onorm	ベルギー	1
スペイン	1	FGG15	nbn
FG15	une	オランダ	1
国際	1	GG15	nen
150	iso	台湾	1
		FC150	cns

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JL1020 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JL1020	2026/08/26