

材料番号 EN-JL1060

EN-JL1060

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 35 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 35 21 地域	特性値 2 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

機械的性質

1 状態・2 件

状態・寸法	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

物理的性質

2 件

状態・寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545
項目	値		単位		
密度	7.85		g/cm ³		
nu	0.26				

各規格での名称

35 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国		3	オーストリア		2
F13501	本鋼種固有の名称	uns	GG35		onorm
Class50B		aisi-sae	GG350		onorm
No 50 B		aisi-sae			
イギリス		3	スペイン		1
350		bs	FG35		une
350/22		bs	国際		1
Grade 350		bs	350		iso
フランス		3	中国		1
FGL350		afnor	HT350		gb
Ft 35 D		afnor	チェコ		1
Ft35		afnor	422435		csn
スウェーデン		3	ラテンアメリカ		1
0135		ss	FG350		copant
0135-00		ss	ハンガリー		1
O135		ss	OV35		msz
ヨーロッパ		2	ルーマニア		1
EN-GJL-350	本鋼種固有の名称	din-en	FC350		stas
GG-35	本鋼種固有の名称	din-en	オーストラリア / ニュージーランド		1
日本		2	T350		as-nzs
FC35		jis	ブルガリア		1
FC350		jis	Vch35		bds
ロシア / CIS		2	ベルギー		1
SCH35		gost	FGG35		nbn
C435		gost	オランダ		1
イタリア		2	GG35		nen
FC35		uni			
G35		uni			
ポーランド		2			
Z135		pn			
ZI350		pn			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JL1060 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート

材料ページを見る

材料検索

すべての材料を検索

材料番号

EN-JL1060

発行

2026/09/01