

材料番号 EN-JM1140

EN-JM1140

化学成分、機械的・物理的特性値、および 11 地域にわたる 13 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 13 11 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・3 件

状態・寸法	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	–
GOST 1215-79	–	–	150–207

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

13 件の名称・うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		2	ロシア / CIS		2
EN-GJMB-450-6	本鋼種固有の名称	din-en	KCH45-7		gost
GTS-45-06	本鋼種固有の名称	din-en	K445-7		gost

アメリカ合衆国	1	スウェーデン	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
イギリス	1	チェコ	1
P45-06	bs	422545	csn
フランス	1	ポーランド	1
MN450-6	afnor	Zcp45006	pn
日本	1	オーストリア	1
FCMP440	jis	GTS-450	onorm
イタリア	1		
P45-06	uni		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JM1140 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JM1140	2026/08/22