

材料番号 EN-JS1030

EN-JS1030

化学成分、機械的・物理的特性値、および 18 地域にわたる 31 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 31 18 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	–
GOST 7293-85	–	–	–	140–202

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

31 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

フランス		5	スウェーデン		2
400/17	afnor		07 17-02		ss
FCS 400-12	afnor		0717-00		ss
FGS370-17	afnor		オーストラリア / ニュージーランド		
FGS400-12	afnor				
FGS400-15	afnor		0717-02		as-nzs
ヨーロッパ		2	300-17		as-nzs
EN-GJS-400-15	本鋼種固有の名称	din-en	アメリカ合衆国		
GGG-40	本鋼種固有の名称	din-en			
イギリス		2	60-40-18		
420-12	bs		aisi-sae		
SNG 420	bs		スペイン		
国際		2	FGE 38-17		une
400-12	iso		チェコ		
400-15	iso				
日本		2	422304		csn
FCD40	jis		ポーランド		
FCD400	jis				
中国		2	Zs40015		pn
QT400-15	gb		ブルガリア		
QT400-18	gb				
ロシア / CIS		2	380-17		bds
VCH40	gost		オーストリア		
B440	gost				
イタリア		2	SG38		onorm
GS 370-17	uni		ベルギー		
GS400-12	uni				
			FNG38-17		nbn
			フィンランド		
			GRP400		sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JS1030 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1030	2026/09/03