

材料番号 EN-JS1060

EN-JS1060

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 32 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 32 21 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	–
GOST 7293-85	–	–	–	192–277

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

32 件の名称・うち 3 件は同一と確認

ヨーロッパ		3	イギリス		3
EN-GJS-600-3	本鋼種固有の名称	din-en	600/3		bs
GGG-60	本鋼種固有の名称	din-en	600/7		bs
Grade 600/3	本鋼種固有の名称	din-en	SNG 600		bs

アメリカ合衆国	2	国際	1
80-55-06	aisi-sae	600-3	iso
80-60-03	aisi-sae		
フランス	2	中国	1
FGS 600-3	afnor	QT600-3	gb
FGS600-2	afnor		
日本	2	スウェーデン	1
FCD60	jis	07 32-03	ss
FCD600	jis		
ロシア / CIS	2	チェコ	1
VCH60	gost	422306	csn
B460	gost		
イタリア	2	ラテンアメリカ	1
GS600-2	uni	FMNP65003	copant
GS600-3	uni		
ポーランド	2	ハンガリー	1
Zs60003	pn	GoV60	msz
ZS6002	pn		
オーストリア	2	オーストラリア / ニュージーランド	1
GGG600	onorm	600-3	as-nzs
SG60	onorm		
スペイン	1	ブルガリア	1
FGE60-2	une	600-2	bds
		ベルギー	1
		FNG60-2	nbn
		オランダ	1
		GN60	nen
		フィンランド	1
		GRP600	sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JS1060 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1060	2026/09/01