

材料番号 EN-JS1082

EN-JS1082

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 29 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 29 21 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	–
GOST 7293-85	–	–	–	153–245

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

29 件の名称・うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国		3	ヨーロッパ		2
65-45-12	aisi-sae		EN-GJS-500-7U	本鋼種固有の名称	din-en
70-50-05	aisi-sae		GGG-50	本鋼種固有の名称	din-en
80-55-06	aisi-sae				

イギリス	2	中国	1
500/7	bs	QT500-7	gb
SNG 500	bs		
ロシア / CIS	2	スウェーデン	1
VCH50	gost	07 27-02	ss
B450	gost	チェコ	1
イタリア	2	422305	csn
GS 500	uni	ラテンアメリカ	1
GS500-7	uni	FMNP55005	copant
ポーランド	2	ハンガリー	1
ZS5002	pn	GoV50	msz
Zs5007	pn		
オーストリア	2	オーストラリア / ニュージーランド	1
GGG500	onorm	500-7	as-nzs
SG50	onorm	ブルガリア	1
フランス	1	500-2	bds
FGS 500-7	afnor	ベルギー	1
スペイン	1	FNG50-7	nbm
FGE 50-7	une	オランダ	1
国際	1	GN50	nen
500-7	iso	フィンランド	1
日本	1	GRP500	sfs
FCD500	jis		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JS1082 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1082	2026/09/01