

材料番号 EN-JS1093

EN-JS1093

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 31 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 31 21 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

31 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

イギリス 3		フランス 2	
600/3	bs	FGS 600-3	afnor
600/7	bs	FGS600-2	afnor
SNG 600	bs		
ヨーロッパ 2		日本 2	
EN-GJS-600-3C	din-en	FCD60	jis
GGG-60	din-en	FCD600	jis
アメリカ合衆国 2		ロシア / CIS 2	
80-55-06	aisi-sae	VCH60	gost
80-60-03	aisi-sae	B460	gost

イタリア	2	チェコ	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
ポーランド	2	ラテンアメリカ	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn	ハンガリー	1
オーストリア	2	GoV60	msz
GGG600	onorm	オーストラリア / ニュージーランド	1
SG60	onorm	600-3	as-nzs
スペイン	1	ブルガリア	1
FGE60-2	une	600-2	bds
国際	1	ベルギー	1
600-3	iso	FNG60-2	nbn
中国	1	オランダ	1
QT600-3	gb	GN60	nen
スウェーデン	1	フィンランド	1
07 32-03	ss	GRP600	sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JS1093 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1093	2026/09/02