

材料番号 EN-JS1102

EN-JS1102

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 37 22 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	–
GOST 7293-85	–	–	–	228–302

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

37 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ロシア / CIS		10	フランス		1
PK70		gost	FGS 700-2		afnor
R12MF5-MP		gost	国際		1
VCH70		gost			
BЧ70		gost	700-2		iso
ДМ70-МП		gost	日本		1
ПК70-6.0		gost			
ПК70-6.4		gost	FCD700		jis
ПК70-6.8		gost	イタリア		1
ПК70-7.4		gost			
P12MΦ5-МП		gost	GS 700-2		uni
ヨーロッパ		2	スウェーデン		1
EN-GJS-700-2U	本鋼種固有の名称	din-en	07 37-01		ss
GGG-70	本鋼種固有の名称	din-en	チェコ		1
イギリス		2			
700/2		bs	422307		csn
SNG 700		bs	ラテンアメリカ		1
スペイン		2			
FGE70-2		une	FMNP70002		copant
FGS 70-2		une	ハンガリー		1
中国		2			
QT700-18		gb	GoV70		msz
QT700-2		gb	オーストラリア / ニュージーランド		1
ポーランド		2			
Zs70002		pn	700-2		as-nzs
ZS7002		pn	ルーマニア		1
オーストリア		2			
GGG700		onorm	FGN70-3		stas
SG70		onorm	ブルガリア		1
アメリカ合衆国		1			
100-70-03		aisi-sae	700-2		bds
			ベルギー		1
			FNG70-2		nbn
			オランダ		1
			GN70		nen
			フィンランド		1
			GRP700		sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-JS1102 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1102	2026/08/22