

材料番号 1.4821 · クラス 1.4

Z20CNS25.04

材料番号 1.4821

X15CrNiSi25-4 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm³	他規格での名称 5 4 地域	特性値 9 収録
------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 66.5 % ● Cr — 25.5 % ● Ni — 4.5 % ● Mn — 2 % ● 微量元素・不純物 — 1.5%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

機械的性質

1 状態・1 件

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	235

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm ³

各規格での名称

5 件の名称・うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	セルビア	1
X15CrNiSi25-4	本鋼種固有の名称 din-en	C4586	srps
X20CrNiSi25-4	本鋼種固有の名称 din-en	ポーランド	1
フランス	1	H26N4	pn
Z20CNS25.04	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Z20CNS25.04 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4821	2026/09/16