

材料番号 1.5069 ・ クラス 1.5

1340H

材料番号 1.5069

36Mn7 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 7 地域にわたる 12 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 12 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	-------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.5 % ● Mn — 1.6 % ● Si — 0.5 % ● C — 0.4 % ● 微量元素・不純物・0%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

12 件の名称 ・ うち 5 件は同一と確認

アメリカ合衆国	6	日本	1
G13350 本鋼種固有の名称	uns	SMn443	jis
G13400	uns		
H13400 本鋼種固有の名称	uns	中国	1
1335 本鋼種固有の名称	aisi-sae	40Mn2	gb
1340	aisi-sae		
1340H 本鋼種固有の名称	aisi-sae	ロシア / CIS	1
		40Г2	gost
ヨーロッパ	1		
36Mn7 本鋼種固有の名称	din-en	チェコ	1
		14 240	csn
フランス	1		
40M5	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1340H に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.5069	2026/09/06