

材料番号 1.5423 ・ クラス 1.5

4419H

材料番号 1.5423

16Mo5 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 20 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 20 5 地域	特性値 7 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.2% ● Mn — 0.7% ● Mo — 0.6% ● Si — 0.3% ● 微量元素・不純物・0.2%

対数スケール (0.01%~100%) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

20 件の名称 ・ うち 14 件は同一と確認

アメリカ合衆国		13	スペイン		3
G44190	本鋼種固有の名称	uns	16Mo5		une
G45200	本鋼種固有の名称	uns	F.2602		une
H44190	本鋼種固有の名称	uns	F.2602-16Mo5		une
K11522	本鋼種固有の名称	uns	ヨーロッパ		2
K11820	本鋼種固有の名称	uns	1.5423		din-en
K12020	本鋼種固有の名称	uns	16Mo5	本鋼種固有の名称	din-en
K12023	本鋼種固有の名称	uns	イギリス		1
K12320	本鋼種固有の名称	uns	1503-245-420		bs
K12821	本鋼種固有の名称	uns	イタリア		1
K12822	本鋼種固有の名称	uns	16Mo5		uni
4419	本鋼種固有の名称	aisi-sae			
4419H	本鋼種固有の名称	aisi-sae			
4520	本鋼種固有の名称	aisi-sae			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

4419H に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.5423	2026/09/04