

材料番号 EN-JM1140

45006

材料番号 EN-JM1140

EN-GJMB-450-6 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 11 地域にわたる 13 件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm ³	13 11 地域	1 収録

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

機械的性質

1 状態 · 3 件

状態 · 寸法	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	–
GOST 1215-79	–	–	150–207

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

13 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	日本	1
EN-GJMB-450-6	din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	din-en		
ロシア / CIS	2	イタリア	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost	スウェーデン	1
アメリカ合衆国	1	0854-00	ss
45006	aisi-sae	チェコ	1
イギリス	1	422545	csn
P45-06	bs	ポーランド	1
フランス	1	Zcp45006	pn
MN450-6	afnor	オーストリア	1
		GTS-450	onorm

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

45006 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JM1140	2026/09/07