

材料番号 1.0116 ・ クラス 1.0

A284

材料番号 1.0116

S235J2G3 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 11 地域にわたる 66 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 66 11 地域	特性値 12 収録
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.4 % ● Mn — 1.4 % ● C — 0.2 % ● P — 0 % ● 微量元素・不純物・0 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

3 状態・26 件

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	360–510
3 – 100	—	360–510

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm²	RM N/mm²	
≤ 16	235	–	
16 – 40	225	–	
40 – 63	215	–	
63 – 80	215	–	
80 – 100	215	–	
100 – 150	195	350–500	
150 – 250	–	340–490	
150 – 200	185	–	
200 – 250	175	–	
250 – 400	–	330–480	
狀態・寸法	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So	
≤ 1	17	–	
1 – 1.5	18	–	
1.5 – 2	19	–	
2 – 2.5	20	–	
2.5 – 3	21	–	
3 – 40	–	26	
40 – 63	–	25	
63 – 100	–	24	
100 – 150	–	22	
150 – 250	–	21	
狀態・寸法	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %
to 20	360–460	235	27

物理的性質8 件

狀態・寸法	RHO g/cm³	E GPa
20	7.85	213
100	–	208
200	–	202

状态 · 寸法	RHO g/cm ³	E GPa
300	–	195
400	–	187
500	–	176
600	–	167
700	–	153

項目	值	單位
密度	7.85	g/cm ³
変態点 Ac1	735	°C
変態点 Ac3	850	°C
変態点 Ar3	835	°C
変態点 Ar1	680	°C

加工特性

項目	值	單位
溶接性	without limitations.	
白点感受性	not predisposed	
焼戻し脆性	not predisposed	

各規格での名称

66 件の名称 · うち 5 件は同一と確認

ロシア / CIS	39	アメリカ合衆国	11
08Kh14N5M2DL	gost	K01702 本鋼種固有の名称	uns
08X14H5M2ДЛ	gost	K02001 本鋼種固有の名称	uns
0Kh18N5G12AB	gost	K02601 本鋼種固有の名称	uns
0Kh20N4AG10	gost	K02701	uns
0X18H5Г12АБ	gost	A284	aisi-sae
0X20H4AГ10	gost	A573	aisi-sae
34KhM	gost	A611	aisi-sae
34XMA	gost	C A611 Gr. C	aisi-sae
A3	gost	A284	astm
CHKH3	gost	A573	astm
CHKH3T	gost	A611	astm
CHN3KHMDSH	gost		
L3	gost	イギリス	4
LR3	gost	4360-40C	bs
PA-ZhGr3	gost	D-1449-37C	bs
PA-ZhGr3M	gost	Gr 40D	bs
PA-ZhGr3TSs	gost	HS 37	bs
PA-ZhNGr3M	gost		
PF3	gost	フランス	3
PVK3	gost	E24-3	afnor
PZhR3	gost	E24-4	afnor
PZhV3	gost	S235J2G3	afnor
S245	gost		
VSt3Gps	gost	ヨーロッパ	2
VSt3kp	gost	S235J2G3 本鋼種固有の名称	din-en
VSt3ps	gost	St 37-3 N 本鋼種固有の名称	din-en
VSt3sp	gost		
ACHS-3	gost	スペイン	2
BHЛ-3	gost	A360	une
ЖГр3	gost	A360 C	une
ЖГр3-20	gost		
ЖГр3-5.5	gost	日本	1
ЖГр3M15	gost	SS34	jis
ЖГр3Цc4	gost		
ЖГрЦc4У	gost	スウェーデン	1
ЖНГр3M15	gost	1313	ss
HH3	gost		
HH3Б	gost	チェコ	1
Cr3cn	gost	11378	csn
		ポーランド	1
		St3W	pn
		南アフリカ	1
		240 WDD	sans

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

A284 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0116	2026/09/03