

材料番号 1.4865 ・ クラス 1.4

HT 50

材料番号 1.4865

GX40NiCrSi38-18 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 20 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 20 5 地域	特性値 9 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 38.3 % ● Ni — 37.5 % ● Cr — 19.5 % ● Mn — 2 % ● 微量元素・不純物・2.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

20 件の名称 ・ うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国		10	イギリス		3
N08002	本鋼種固有の名称	uns	330 C 11		bs
N08004	本鋼種固有の名称	uns	330C40		bs
N08005	本鋼種固有の名称	uns	331 C 40		bs
N08030	本鋼種固有の名称	uns			
HT		aisi-sae	日本		3
HT 50		aisi-sae	SCH 16		jis
N08002		aisi-sae	SCH 20X		jis
N08004		aisi-sae	SCH15		jis
N08005		aisi-sae			
N08030		aisi-sae	イタリア		1
			XG50NiCr3919		uni
ヨーロッパ		3			
1.4865		din-en			
GX40NiCrSi38-18	本鋼種固有の名称	din-en			
GX40NiCrSi38-19	本鋼種固有の名称	din-en			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

HT 50 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4865	2026/09/07