

材料番号 1.2744 · クラス 1.2

M 36

材料番号 1.2744

57NiCrMoV7-7 としても掲載


化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 4 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 4 地域	特性値 10 収録
-------------------------	------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 94.8 % ● Ni — 1.7 % ● Cr — 1.1 % ● Mo — 0.8 % ● 微量元素・不純物・1.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算 · °C

予測 AE3 717 °C	予測 AE1 721 °C	予測 ACM 715 °C	予測 BS 470 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

4 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

チェコ	2	ヨーロッパ	1
19 665	csn	57NiCrMoV7-7 本鋼種固有の名称	din-en
19 850	csn	アメリカ合衆国	1
		M 36	aisi-sae

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

M 36 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2744	2026/08/30