

材料番号 EN-JL1030

# No.30

## 材料番号 EN-JL1030

EN-GJL-200 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

|                                     |                            |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>37</b> 22 地域 | 特性値<br><b>2</b> 収録 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|

### 化学成分

質量分率 (%)

|                                |
|--------------------------------|
| この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。 |
|--------------------------------|

### 予測変態温度

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。 |
|--------------------------------------------------------------|

### 物理的性質

2 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |
| nu | 0.26 |                   |

### 各規格での名称

37 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

| アメリカ合衆国  |          | 5        | イギリス      |  | 3  |
|----------|----------|----------|-----------|--|----|
| F12101   | 本鋼種固有の名称 | uns      | 200       |  | bs |
| A48-30B  |          | aisi-sae | 220       |  | bs |
| Class30B |          | aisi-sae | Grade 220 |  | bs |
| No 30 B  |          | aisi-sae |           |  |    |
| No.30    |          | aisi-sae |           |  |    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| フランス                | 3      |
| FGL200              | afnor  |
| Ft 20 D             | afnor  |
| Ft20                | afnor  |
| スウェーデン              | 3      |
| O120                | ss     |
| O120-00             | ss     |
| O120                | ss     |
| ヨーロッパ               | 2      |
| EN-GJL-200 本鋼種固有の名称 | din-en |
| GG-20 本鋼種固有の名称      | din-en |
| 日本                  | 2      |
| FC20                | jis    |
| FC200               | jis    |
| ロシア / CIS           | 2      |
| SCH20               | gost   |
| C420                | gost   |
| ポーランド               | 2      |
| Z120                | pn     |
| ZI200               | pn     |
| オーストリア              | 2      |
| GG20                | onorm  |
| GG200               | onorm  |
| スペイン                | 1      |
| FG20                | une    |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 国際                 | 1      |
| 200                | iso    |
| 中国                 | 1      |
| HT200              | gb     |
| イタリア               | 1      |
| G20                | uni    |
| チェコ                | 1      |
| 422420             | csn    |
| ラテンアメリカ            | 1      |
| FG200              | copant |
| ハンガリー              | 1      |
| OV20               | msz    |
| ルーマニア              | 1      |
| FC200              | stas   |
| オーストラリア / ニュージーランド | 1      |
| T220               | as-nzs |
| ブルガリア              | 1      |
| Vch20              | bds    |
| ベルギー               | 1      |
| FGG20              | nbn    |
| オランダ               | 1      |
| GG20               | nen    |
| 台湾                 | 1      |
| FC200              | cns    |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

No.30 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号      | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | EN-JL1030 | 2026/09/05 |