

6532

K92580 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 3 件の規格名称。

他規格での名称	特性値
3 2 地域	0 収録

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

各規格での名称

3 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国 / 航空宇宙	2	アメリカ合衆国	1
6478	ams	K92580	uns
6532 本鋼種固有の名称	ams		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

6532 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/19