

材料番号 EN-JL1020

# T150

## 材料番号 EN-JL1020

EN-GJL-150 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| 密度                     | 他規格での名称  | 特性値  |
| 7.85 g/cm <sup>3</sup> | 37 22 地域 | 2 収録 |

### 化学成分

質量分率 (%)

|                                |
|--------------------------------|
| この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。 |
|--------------------------------|

### 予測変態温度

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。 |
|--------------------------------------------------------------|

### 物理的性質

2 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |
| nu | 0.26 |                   |

### 各規格での名称

37 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

|                 |          |           |    |
|-----------------|----------|-----------|----|
| アメリカ合衆国         | 6        | イギリス      | 3  |
| F11401 本鋼種固有の名称 | uns      | 150       | bs |
| F11701 本鋼種固有の名称 | uns      | Gr.150    | bs |
| A48-25B         | aisi-sae | Grade 150 | bs |
| C1.25B          | aisi-sae |           |    |
| No 25 B         | aisi-sae |           |    |
| No.25           | aisi-sae |           |    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| スウェーデン              | 3      |
| 0115                | ss     |
| 0115-00             | ss     |
| O115                | ss     |
| ヨーロッパ               | 2      |
| EN-GJL-150 本鋼種固有の名称 | din-en |
| GG-15 本鋼種固有の名称      | din-en |
| フランス                | 2      |
| FGL150              | afnor  |
| Ft 15 D             | afnor  |
| 日本                  | 2      |
| FC15                | jis    |
| FC150               | jis    |
| ロシア / CIS           | 2      |
| SCH15               | gost   |
| CY15                | gost   |
| ポーランド               | 2      |
| Z115                | pn     |
| Z1150               | pn     |
| オーストリア              | 2      |
| GG15                | onorm  |
| GG150               | onorm  |
| スペイン                | 1      |
| FG15                | une    |
| 国際                  | 1      |
| 150                 | iso    |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 中国                 | 1      |
| HT150              | gb     |
| イタリア               | 1      |
| G15                | uni    |
| チェコ                | 1      |
| 422415             | csn    |
| ラテンアメリカ            | 1      |
| FG150              | copant |
| ハンガリー              | 1      |
| OV15               | msz    |
| ルーマニア              | 1      |
| FC150              | stas   |
| オーストラリア / ニュージーランド | 1      |
| T150               | as-nzs |
| ブルガリア              | 1      |
| Vch15              | bds    |
| ベルギー               | 1      |
| FGG15              | nbn    |
| オランダ               | 1      |
| GG15               | nen    |
| 台湾                 | 1      |
| FC150              | cns    |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

T150 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号      | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | EN-JL1020 | 2026/09/06 |