

材料番号 1.0356 ・ クラス 1.0

A 333 Grade 1

材料番号 1.0356

TTSt 35 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 8 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 8 2 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

8 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		6	アメリカ合衆国		2
1.0356	din-en		K01800	本鋼種固有の名称	uns
P215NL	din-en		A 333 Grade 1		astm
P255QL	din-en				
TTSt 35	本鋼種固有の名称	din-en			
TTSt 35 N	din-en				
TTSt 35 V	din-en				

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

A 333 Grade 1 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0356	2026/08/20