

材料番号 1.0145 ・ クラス 1.0

A1011SS Grade40

材料番号 1.0145

S275J2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 11 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 11 9 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.7 % ● Mn — 1.5 % ● Cu — 0.6 % ● C — 0.2 % ● 微量元素・不純物・0%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Si, Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

11 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

ヨーロッパ		3	スウェーデン		1
Fe430D2	din-en		1414-01	ss	
S275J2	din-en	本鋼種固有の名称			
S275J2G4	din-en	本鋼種固有の名称	チェコ		1
アメリカ合衆国		1	11448	csn	
A1011SS Grade40	astm	本鋼種固有の名称	スロバキア		1
イギリス		1	11 448	stn	
43EE	bs		ハンガリー		1
中国		1	Fe 275 D	msz	
Q275	gb		ベルギー		1
			AE295DD	nbn	

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

A1011SS Grade40 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0145	2026/09/05