

材料番号 1.4876 ・ クラス 1.4

3076 NA 15 H

材料番号 1.4876

X10NiCrAlTi32-20 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 11 地域にわたる 46 件の規格名称。

密度 8 g/cm³	他規格での名称 46 11 地域	特性値 10 収録
---------------	---------------------	--------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 43.1 % ● Ni — 32 % ● Cr — 21 % ● Mn — 2 % ● 微量元素・不純物・1.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

機械的性質

1 状態 · 1 件

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8	g/cm ³

各規格での名称

46 件の名称 · うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国20		ヨーロッパ3	
Incoloy 800	uns	X10NiCrAlTi32-20	本鋼種固有の名称din-en
Incoloy 800H	uns	X10NiCrAlTi32-21	本鋼種固有の名称din-en
Incoloy 800HT	uns	X8NiCrAlTi32-21	本鋼種固有の名称din-en
N08332	uns	イギリス3	
N08800	uns	3076 NA 15 Hbs	
N08810	uns	NA 15bs	
N08811	uns	NA15(H)bs	
800	aisi-sae	国際3	
B 163	aisi-sae	FeNi32Cr21AlTiiso	
N08332	aisi-sae	NW8800iso	
N08800	aisi-sae	X8NiCrAlTi32-21iso	
N08810	aisi-sae	日本3	
N08811	aisi-sae	NCF 800jis	
A 240	astm	NCF 800 TBjis	
B 366	astm	NCF 800 TPjis	
B 407	astm	アメリカ合衆国 / 航空宇宙2	
B 408	astm	5766ams	
B 409	astm	5871ams	
B 515	astm	ロシア / CIS2	
B564	astm	Ch20N32Tgost	
フランス4		EP670 /ChN32Tgost	
Z10NC32-21	afnor	チェコ1	
Z5 NC 35-20	afnor	17358csn	
Z8NC32.21	afnor	スロバキア1	
Z8NC33-21	afnor	17 358stn	
スペイン4			
33-21	une		
F.3314	une		
F.3545	une		
F.3545-X9NiCr	une		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

3076 NA 15 H に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4876	2026/09/11