

材料番号 1.0972 · クラス 1.0

43F30

材料番号 1.0972

QStE 300 TM としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 14 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 14 6 地域	特性値 10 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.6 % ● Mn — 1.3 % ● Si — 0.5 % ● V — 0.2 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

機械的性質

2 状態 ・ 5 件

状態・寸法	A80 %・Lo = 80 mm	A %・Lo = 5,65 √So	
≤ 3	20	–	
≥ 3	–	24	
状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled	490	325	22–25

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

14 件の名称 ・ うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国		5	ヨーロッパ		2
1392	aisi-sae		QStE 300 TM	本鋼種固有の名称	din-en
A1008	astm	本鋼種固有の名称	S315MC	本鋼種固有の名称	din-en
A1008 Grade 45 Class 1	astm	本鋼種固有の名称	フランス		
A1011 Grade 45 Class 2	astm	本鋼種固有の名称	E315D		afnor
A1011 Grade 50	astm	本鋼種固有の名称	E335D		afnor
イギリス		3	スペイン		
43F30	bs		AE275HC		une
43F35	bs		日本		
HR43F35	bs		SPFH490		jis

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

43F30 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0972	2026/09/10