

材料番号 1.0986 ・ クラス 1.0

60F45

材料番号 1.0986

QStE 550 TM としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 10 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 10 6 地域	特性値 10 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.1 % ● Mn — 1.8 % ● Si — 0.5 % ● V — 0.2 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態 ・ 2 件

状態 ・ 寸法	A80 % ・ Lo = 80 mm	A % ・ Lo = 5,65 √ So
≤ 3	12	–
≥ 3	–	14

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

10 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国3		イギリス2	
Gr.80	aisi-sae	60F45	bs
A1008 本鋼種固有の名称	astm	60F55	bs
A1011 Grade 80 本鋼種固有の名称	astm		
ヨーロッパ2		フランス1	
QStE 550 TM 本鋼種固有の名称	din-en	E560D	afnor
S550MC 本鋼種固有の名称	din-en		
		国際1	
		FeE560	iso
		イタリア1	
		FeE560TM	uni

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

60F45 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0986	2026/09/08