

材料番号 1.8969 · クラス 1.8

HR68F62

材料番号 1.8969

QStE 600 TM としても掲載


化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 6 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 6 地域	特性値 12 収録
-------------------------------------	------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.4 % ● Mn — 1.9 % ● Si — 0.5 % ● Mo — 0.5 % ● 微量元素・不純物・0.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr。

機械的性質

1 状態 · 2 件

状態 · 寸法	A80	A
	% · Lo = 80 mm	% · Lo = 5,65 √ So
≤ 3	11	–
≥ 3	–	13

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

6 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		3	イギリス	2
1.0988	din-en		68F62	bs
QStE 600 TM	本鋼種固有の名称	din-en	HR68F62	bs
S600MC	本鋼種固有の名称	din-en		
			フランス	1
			E620D	afnor

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

HR68F62 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.8969	2026/08/20