

材料番号 1.4015 ・ クラス 1.4

17031

材料番号 1.4015

X8Cr18 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 7 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm³	他規格での名称 7 6 地域	特性値 7 収録
-----------------	-------------------	-------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 79.3 % ● Cr — 17.5 % ● Si — 1.5 % ● Mn — 1.5 % ● 微量元素・不純物・0.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm³

各規格での名称

7 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国	2	チェコ	1
S43080 本鋼種固有の名称	uns	17031	csn
430	aisi-sae		
ヨーロッパ	1	スロバキア	1
X8Cr18 本鋼種固有の名称	din-en	17 031	stn
ロシア / CIS	1	ポーランド	1
12Ch17	gost	H17	pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

17031 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4015	2026/08/22