

材料番号 1.0711 · クラス 1.0

10 S 10

材料番号 1.0711

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 9 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 9 6 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.6 % ■ Mn — 0.9 % ■ Si — 0.2 % ■ C — 0.1 % ■ 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

状態・寸法	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.8	250

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称・うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国		3	ヨーロッパ		1
G12120	本鋼種固有の名称	uns	10 S 10	本鋼種固有の名称	din-en
1212	本鋼種固有の名称	aisi-sae	イギリス		
B1112	本鋼種固有の名称	aisi-sae	220M07		
日本		2	フランス		
9S20	本鋼種固有の名称	jis	S100		
SUM21		jis	韓国		
			SUM21		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

10 S 10 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0711	2026/08/29