

材料番号 1.6311 ・ クラス 1.6

20MnMoNi4-5

材料番号 1.6311


化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 5 2 地域	特性値 12 収録
-------------------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.6 % ● Mn — 1.3 % ● Ni — 0.6 % ● Mo — 0.5 % ● 微量元素・不純物・1.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 796℃	予測 AE1 704℃	予測 ACM 457℃	予測 BS 528℃
----------------	----------------	----------------	---------------

機械的性質

1 状態・9 件

QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 40	470	590-750
40 - 60	460	590-730
60 - 150	-	570-710
60 - 100	450	-
100 - 150	440	-
150 - 250	400	560-700

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

5 件の名称・うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国	4	ヨーロッパ	1
K12042	uns	20MnMoNi4-5	本鋼種固有の名称
K12529	uns		din-en
K12539	uns		
K12554	uns		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

20MnMoNi4-5 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.6311	2026/09/01