

材料番号 1.6540 · クラス 1.6

23MnNiCrMo5-3

材料番号 1.6540


化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 5 5 地域	特性値 12 収録
-------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.4 % ● Mn — 1.3 % ● Ni — 0.8 % ● Cr — 0.5 % ● 微量元素・不純物・1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 782 °C	予測 AE1 710 °C	予測 ACM 490 °C	予測 BS 527 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm³

各規格での名称

5 件の名称・うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	1	ポーランド	1
23MnNiCrMo5-3	本鋼種固有の名称 din-en	23G2NMHA	pn
アメリカ合衆国	1	ルーマニア	1
K11640	uns	24 MoCrNiMn 15z	stas
フランス	1		
23MNCd5	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

23MnNiCrMo5-3 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.6540	2026/09/07