

材料番号 1.7213 · クラス 1.7

25CrMoS4

材料番号 1.7213

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 7 件の規格名称。

密度 7.75 g/cm³	他規格での名称 7 6 地域	特性値 8 収録
-------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.3 % ■ Cr — 1.1 % ■ Mn — 0.8 % ■ Si — 0.4 % ■ 微量元素・不純物・0.5%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

機械的性質

2 状態 · 2 件

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	212

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.75	g/cm ³

各規格での名称

7 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

フランス	2	国際	1
25CD4S 本鋼種固有の名称	afnor	25CrMoS4	iso
25CD4u	afnor	イタリア	1
ヨーロッパ	1	25CrMo4	uni
25CrMoS4 本鋼種固有の名称	din-en	ハンガリー	1
イギリス	1	CMo 1 E	msz
S535 本鋼種固有の名称	bs		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

25CrMoS4 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.7213	2026/08/21