

材料番号 1.2766 · クラス 1.2

35NiCrMo16

材料番号 1.2766

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 10 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 10 6 地域	特性値 9 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 93.2 % ● Ni — 4.1 % ● Cr — 1.4 % ● Mn — 0.5 % ● 微量元素・不純物・0.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

10 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

フランス4		ヨーロッパ1	
40NCD16	afnor	35NiCrMo16	本鋼種固有の名称din-en
40NCDV16	afnor		
40NiCrMo16	afnor	国際	1
40NiCrMoV16	afnor	45NiCrMo16	iso
アメリカ合衆国2		チェコ1	
6F3	aisi-sae	19 642	csn
6F7	aisi-sae		
		ポーランド	1
		NPW	pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

35NiCrMo16 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2766	2026/09/10