

材料番号 1.6745 ・ クラス 1.6

40NiMoCr10-5

材料番号 1.6745


化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 7 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 7 5 地域	特性値 9 収録
-------------------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 94.9 % ■ Ni — 2.6 % ■ Cr — 0.7 % ■ Mn — 0.6 % ■ 微量元素・不純物 — 1.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 734 °C	予測 AE1 700 °C	予測 ACM 605 °C	予測 BS 495 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

7 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ロシア / CIS	2	ヨーロッパ	1
40ChN2MA	gost	40NiMoCr10-5	din-en
40KhN2MA	gost	本鋼種固有の名称	
イタリア	2	フランス	1
40 NiCrMo 7	uni	40 NCD 7	afnor
NCM 4	uni	ポーランド	1
		40HNMA	pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

40NiMoCr10-5 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.6745	2026/08/21