

材料番号 1.2826 · クラス 1.2

60MnSiCr4

材料番号 1.2826

化学成分、機械的・物理的特性値、および 10 地域にわたる 15 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 15 10 地域	特性値 7 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.1 % ■ Mn — 1 % ■ Si — 0.9 % ■ C — 0.6 % ■ 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

15 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

ポーランド		3	ヨーロッパ		1
60S2A	pn		60MnSiCr4	本鋼種固有の名称	din-en
60SG	pn				
60SGH	pn		イギリス		1
アメリカ合衆国		2	251H60		bs
9260	aisi-sae		フランス		1
G92600	aisi-sae		61SiCr7		afnor
日本		2	国際		1
SUP6	jis		60MnSiCr4		iso
SUP7	jis		中国		1
ロシア / CIS		2	60Si2Mn		gb
60S2A	gost		ブルガリア		1
60C2A	gost		60S2A		bds

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

60MnSiCr4 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2826	2026/09/03