

材料番号 1.2007 · クラス 1.2

70Cr2

材料番号 1.2007

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 10 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 10 9 地域	特性値 7 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------


化学成分

質量分率 (%)



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.6 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.7 % ● Cr — 0.6 % ● 微量元素・不純物・0.3%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

10 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国		2	日本		1
1065	aisi-sae		S65CM		jis
J403	aisi-sae				
ヨーロッパ		1	ロシア / CIS		1
70Cr2	本鋼種固有の名称	din-en	65		gost
フランス		1	チェコ		1
XC68	afnor		12 061		csn
国際		1	スロバキア		1
CS65	iso		12061		stn
			ポーランド		1
			gat. 65		pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

70Cr2 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2007	2026/09/01