

材料番号 1.1183 ・ クラス 1.1

C35G

材料番号 1.1183

化学成分、機械的・物理的特性値、および 8 地域にわたる 10 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 10 8 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.7 % ■ Mn — 0.7 % ■ C — 0.4 % ■ Si — 0.3 % ■ 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

熱処理

1 種の条件

工程	温度	冷却媒体
source joins the operations with + / procedural order		
焼ならし	温度の記載なし	—
焼入れ	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—

各規格での名称

10 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	3	日本	1
1.1183	din-en	S35C	jis
C35G 本鋼種固有の名称	din-en	中国	1
Cf 35 本鋼種固有の名称	din-en	35Mn	gb
アメリカ合衆国	1	イタリア	1
1035	aisi-sae	C36	uni
イギリス	1	スウェーデン	1
060A35	bs	1572	ss
フランス	1		
XC38TS	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

C35G に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1183	2026/08/21