

材料番号 1.0603 · クラス 1.0

C67

材料番号 1.0603

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 15 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 15 9 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.2 % ■ Mn — 0.8 % ■ C — 0.7 % ■ Si — 0.3 % ■ 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

15 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		5	ヨーロッパ		1
G10700	本鋼種固有の名称	uns	C67	本鋼種固有の名称	din-en
1065		aisi-sae			
1070	本鋼種固有の名称	aisi-sae	フランス		
J403		aisi-sae	XC68		
5115H	本鋼種固有の名称	astm	国際		
チェコ		2	CS65		
12 061		csn	日本		
12071		csn	S65CM		
ポーランド		2	ロシア / CIS		
65		pn	65		
gat. 65		pn	スロバキア		
			12061		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

C67 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0603	2026/08/23