

材料番号 1.1234 · クラス 1.1

C68E

材料番号 1.1234

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 13 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 13 9 地域	特性値 6 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.3 % ■ Mn — 0.7 % ■ C — 0.7 % ■ Si — 0.3 % ■ 微量元素・不純物・0%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

13 件の名称 · うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		4	日本		1
G10690	本鋼種固有の名称	uns	S65CM		jis
1065		aisi-sae			
1069	本鋼種固有の名称	aisi-sae	ロシア / CIS		1
J403		aisi-sae	65		gost
ヨーロッパ		2	チェコ		1
C68E	本鋼種固有の名称	din-en	12 061		csn
Ck 68	本鋼種固有の名称	din-en			
フランス		1	スロバキア		1
XC68		afnor	12061		stn
国際		1	ポーランド		1
CS65		iso	gat. 65		pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

C68E に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1234	2026/08/22