

材料番号 5.5604 ・ クラス 5.5

# EN-GJN-HV550

## 材料番号 5.5604

EN-GJN-HB510 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 4 件の規格名称。

|                                     |                          |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>4</b> 2 地域 | 特性値<br><b>9</b> 収録 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|

### 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 86.3 %    ● Ni — 4.2 %    ● C — 3.3 %    ● Cr — 2.7 %    ● 微量元素・不純物・3.6%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

### 予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

4 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

|                  |          |        |         |          |     |
|------------------|----------|--------|---------|----------|-----|
| ヨーロッパ            |          | 3      | アメリカ合衆国 |          | 1   |
| EN-GJN-HB510     | 本鋼種固有の名称 | din-en | F45000  | 本鋼種固有の名称 | uns |
| EN-GJN-HV550     | 本鋼種固有の名称 | din-en |         |          |     |
| G-X 330 NiCr 4 2 | 本鋼種固有の名称 | din-en |         |          |     |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-GJN-HV550 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 5.5604 | 2026/08/21 |